

# CHAPISCOBRÁS

ARGAMASSA ADESIVA PARA CHAPISCO

## DEFINIÇÃO

Argamassa adesiva para chapisco é uma argamassa com a função de formar uma ponte de aderência da base com as argamassas de revestimento.

## COMPOSIÇÃO

Argamassa composta de cimento, agregados minerais de granulometria balanceada, aditivos químicos especiais não tóxicos e polímeros.

## SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Alvenarias de blocos vazados de concreto, blocos sílico-calcários ou de concreto celular com mais de 14 dias.
- Concreto com mais de 28 dias de cura.



## PREPARO E APLICAÇÃO

- Nas estruturas de concreto, limpar a superfície com escova de fios de aço para remover a poeira, películas e resíduos existentes após a desforma. Lavar com água em abundância após a escovação.
- A superfície da base deve estar firme, absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta ou qualquer substância que possa impedir a boa aderência do CHAPISCOBRÁS.
- Molhar bem a base no dia imediatamente anterior ao da aplicação ou umedecer antes da aplicação.
- Misturar um saco de 20 Kg de CHAPISCOBRÁS em água limpa e potável na proporção indicada na etiqueta fixada na embalagem em um recipiente limpo e estanque protegido do sol, da chuva e do vento, amassando até obter uma argamassa homogênea, de consistência pastosa e firme, sem grumos secos.
- A mistura deverá ficar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam sobre o produto.
- Misturar novamente antes de iniciar a aplicação.
- O tempo de utilização da argamassa CHAPISCOBRÁS depois de preparada é de 2 horas e 30 minutos. A argamassa não utilizada nesse período deverá ser descartada.
- Estender a argamassa CHAPISCOBRÁS com o lado liso da desempenadeira de aço apertando-a contra a base. A seguir, passar o lado denteado da desempenadeira denteada a um ângulo de 60° em relação à base, formando cordões e sulcos.
- O excesso de argamassa retirado com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturado ao restante do material preparado sem adicionar mais água.

- *Em aplicações externas ou locais sujeitos à ação do sol ou do vento, umedecer a argamassa CHAPISCOBRÁS aplicada há mais de 1 hora para garantir a completa hidratação do cimento contido no material. Iniciar os serviços de revestimento com emboço somente após 48 horas da aplicação do CHAPISCOBRÁS.*

### **PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

#### **Temperatura para aplicação da COLA RÁPIDO:**

- *do ar entre 5º C e 40º C;*
- *da superfície de aplicação entre 5º C e 27º C.*
- *Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver utilizando o produto;*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;*
- *Evitar o contato prolongado com a pele. Em caso de contato prolongado lavar as mãos com água limpa em abundância e se persistir a irritação procurar um médico imediatamente.*

#### **CONSUMO**

*3 a 5 kg/m<sup>2</sup>*

#### **COR**

*Cinza*

#### **EMBALAGEM**

*Sacos plásticos de 20 Kg*

#### **ESTOCAGEM E VALIDADE**

*A argamassa adesiva industrializada CHAPISCOBRÁS deverá ser estocada em local seco e arejado, sobre estrado de madeira em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura, na sua embalagem original e fechada por um período máximo de 10 meses a partir da data da fabricação impressa na embalagem.*

*A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que estocagem, preparo e aplicação tenham sido realizadas rigorosamente conforme as instruções acima.*